

Réf. de prod.	36580-N00
Cat. de sécurité	S3S FO SR
Pointures	40 - 48
Poids (Pt. 43)	588 g
Forme	B
Largeur de la chaussure	11 (40-48)

Description du modèle: Chaussure à la cheville en nubuck Pull-Up hydrofuge et tissu respirant, couleur marrón/noir, doublure en tissu **SANY-DRY®**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT PLUS - Zéro Perforation**

Plus METAL FREE. Semelle de propreté **LIGHT FOAM**, réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Semelle parfumée

Emplois suggérés Travaux d'entretien, chantiers, industries en général

Précaution et entretien de la chaussure Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2022	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: embout FIBERGLASS CAP non métallique en fibre de verre	5.3.2.6	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	14,5	≥ 14
	résistante: au choc de 200 J	5.3.2.7	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	18	≥ 14
	et à la compression de 1500 Kg					
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation	6.2.1	Résistance à la perforation (requis PS avec clou Ø 3,0 mm)	N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100
Tige	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MΩ MΩ	76,6 242,6	≥ 0.1 ≤ 1000
	Système antichoc	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	25	≥ 20
	Nubuck Pull-Up, hydrofuge, couleur marrón	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 4,1	≥ 0,8
	épaisseur 1,8/2,0 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 50,5	≥ 15
Tige	Tissu respirant hydrofuge, couleur noir	6.3	Absorption d'eau		10%	≤ 30%
			Pénétration d'eau		0,0 g	≤ 0,2 g
		5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 6,1	≥ 0,8
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 50,0	> 15
Doublure antérieure	Feutrine, respirant, couleur gris anthracite	6.3.1	Absorption d'eau		18%	≤ 30%
			Pénétration d'eau		0,0 g	≤ 0,2 g
		5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 5	≥ 2
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 41,9	≥ 20
Doublure postérieure	Tissu SANY-DRY® , respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir	5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 64,4	≥ 2
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 515,4	≥ 20
		5.8.4	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	170	≤ 150
		5.8.5	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	2,1	≤ 4
Semelle/marche	Polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige	5.8.7	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	4,1	≥ 3
		6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	4	≤ 12
		5.3.5.2	céramique + solution détergente – pointe (inclinaison 7°)		0,38	≥ 0,36
			céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,42	≥ 0,31
Semelle/marche	Semelle extérieure: TPU glace anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles					
Semelle/marche	Semelle intérieure: polyuréthane, noir, basse densité, confortable et antichoc					
Semelle/marche	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure (Résistance au glissement)					

6.2.10	SR : céramique + glycérine – pointe (inclinaison 7°)	0,24	≥ 0,22
	SR : céramique + glycérine – talon (inclinaison 7°)	0,29	≥ 0,19