COFRA® BORN TO WORK

FICHE PRODUIT

Arica

Description

- fentes sur les côtés
- col avec fermeture centrale cachée sous patte
- dos de la veste plus long
- pictogrammes brodés sur la manche gauche
- utilisable en ATEX



Manutention

Lavage a 40°C maximum, ne pas blanchir, séchage dans une position verticale , repasser à température moyenne (max 150 °C) , ne pas lavages à sec.



cod.prod. V273-0-02 (navy)

NORMES

EN 340:2003

EN ISO11612:2008
A1 B1 C1

EN ISO 11611:2007
Class 1 A1

EN1149-5:2008

POINTURES S-3XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	*Descriptif*	*Résultat obtenu*		*Valeur minimum requise/ range*
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% modacrylyque 40% coton		
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	210 g/mq		
	EN340: 2003 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	n'enregistrer pas		*≤30 ppm*
	EN 340:2003 (ISO 105-E04:2008)	Stabilité de la couleur à la sueur	Acide	Alcalines	
		acetate	3-4	3	*1-5*
		cotton	4-5	4-5	*1-5*
		nylon	4-5	4	*1-5*
		polyester	4-5	4-5	*1-5*
		acrylic	3-4	3	*1-5*
		woll	3-4	3	*1-5*
		changement de couleur	4-5	4-5	

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires. Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.

EN ISO 11612:2008 6.2 (ISO 17493:2000)	Résistance à la chaleur à T=180 ° C	Toutes ces exigences sont remplies Retrait max 2,6%	*Tous les tissus et accessoires rigide:* *• Ils ne doivent pas s'enflammer ou faire fondre* *• Ils ne doivent pas diminuer de plus de 5%*
EN ISO 11612:2008 6.3.2 (EN ISO 15025: 2000 PROCEDE A)	Propagation de flamme limitée - après prétraitement	PASSE A1	*• Aucune audition n'est pris feu sur le bord supérieur ou sur le côté* *• Aucun échantillon ne doit présenter la formation du trou*
EN ISO 11612:2008 6.3.2 (EN ISO 15025: 2000 PROCEDE A)	Propagation de flamme limitée - tel que reçu	PASSE A1	*• Aucun échantillon ne doit fondre, prendre feu ou de produire des débris fondus* *• La valeur moyenne de la chaleur résiduelle doit être ≤ 2 s* *• La valeur moyenne de la durée d'incandescence résiduelle doit être ≤ 2 s*
EN ISO 11612:2008 6.4 (ISO 5077:2007)	Stabilité dimensionnelle	chaîne : -0.5% trame : +3.2%	Tricoté *±5% max*
EN ISO 11612:2008 6.5.3 (ISO 13938-1:1999)	Résistance à l'éclatement	>800 KN/m2	*800 KN/m2*
EN ISO 11612:2008 6.9.2 (ISO 3071:2005)	La détermination du PH de l'extrait aqueux	pH = 6.4	*3,5 ≤pH≤ 9,5*
EN ISO 11612:2008 7.2 (ISO 9151)	B chaleur convective	Specimen HTI24 1 5.3 s 2 5.4 s 3 5.4 s LEVEL B1	*Level HTI24* *B1 ≥ 4.0s* *B2 ≥ 10.0s* *B3 ≥ 20.0s*
EN ISO 11612:2008 7.3 (EN ISO 6942: 2004 Method B a 20kW/m²)	C: chaleur radiante	Specimen RHTI24 1 13.5 s 2 13.5 s 3 13.7 s LEVEL C1	*Level RHTI24* *C1 ≥ 7.0s* *C2 ≥ 20.0s* *C3 ≥ 50.0s* *C4 ≥ 95.0s*
EN ISO 11611:2007 6.8 (ISO 9150:1988)	Éclaboussures de métal en fusion	CLASSE 1 15 gouttes	*Classe 1: 15 gouttes* *Classe 2: 25 gouttes*
EN ISO 11611:2007 6.10 (UNI EN 1149-2)	Verticale résistance électrique	R = 2.3 x 10^6 ohm	*R>10^5 ohm*

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires. Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.

EN 1149-5:2008 (EN 1149-3:2004)	Vêtements de protection, Propriétés électrostatiques:	Temps de semi-atténuation de la charge: T_{50}< 0.3 s Facteur de blindage: S = 0.08	*T_{50} < 4* *S > 0,2*

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'èvolution des matériels et des produit. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires. Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.