FICHE PRODUIT

VELTEN - pantalon

Descriptif

- 2 poches à l'arrière fermées avec zip,
- 2 poches larges à l'avant avec fermeture à glissière,
- 2 poches latérales fermées avec zip,
- D-Ring,
- élastique à la taille,
- jambes et genoux à coupe ergonomique,
- partie postérieure de la taille plus haute,
- tissu anti-abrasion dans les points, les plus exposés aux sollicitations,
- tissu élastique.





Arrière



tissu anti-abrasion dans les points, les plus exposés aux sollicitations (genoux et extérieur de la jambe)



Matériaux et technologies

SKINNY

COUPE SKINNY

Le pantalon de travail devient "young" grâce au coupe près du corps et moulante.

4-WAY STRETCH

RESPIRABILITÉ GARANTIE

La respirabilté ole l'article VELTEN est tout à fait similaire à celle des vêtements en polyester/coton et 100% coton présents sur le marché.

TISSU ÉLASTIQUE 4 DIRECTIONS

Le vêtement suit les mouvements sans opposer aucune résistance, favorisant toute activité même en position inconfortable.

La composition de nylon et d'élasthanne garantit d'excellentes prestations en termes de résistance, durée de vie, mémoire de forme et solidité à la froissabilité

Emise par Bur. Département Technique:

Version 2.0

date 07/11/2023

Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent document sont considérés comme propriété confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection des données personnelles (Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code de Propriété Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l.

Performance e plus	NON DÉTECTABLE PAR LES DÉTECTEURS DE MÉTAUX		
Manutention	Nettoyer à une température maximum de 40 °C; Ne pas blanchir; Séchage à tambour rotatif possible − Température de séchage modérée; Repasser à basse température (max110°C), Lavage à sec avec tous les dissolvantes prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylène. 	**Cod.prod.**	V621-0-02 Bleu navy / noir / bleu royal V621-0-03 Taupe / noir V621-0-04 Taupe / noir / orange V621-0-05 Taupe / noir / lime V621-0-06 Anthracite / noir /orange V621-0-07 Noir / lime
		Normes:	EN ISO 13688:2013 OEKO TEX STANDARD 100
		Tailles	38 – 58

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	*Descriptif*	*Résultat obtenu*	*Valeur minimum requise/ range*
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	94% nylon 6% élasthanne	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	250 g/m^2	
	EN ISO 13688:2013 5.3 (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle (40°C)	Chaîne: -1.2% Trame: -0.7%	*±3%*
	ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement		*1-5*
		Prise de couleur:	sec : 4-5	
		Prise de couleur:	humide : 4-5	
	EN ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière		
		Changement de couleur:	4	*1-5*
	ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C		
		Changement de couleur:	4-5	*1-5*
		Prise de couleur:		
		diacetate	4-5	
		cotton	4-5	
		nylon	4-5	
		polyester	4-5	
		acrylic	4-5	
		wool	4-5	
	ISO 105 D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec		
		Changement de couleur:	4-5	*1-5*
		Prise de couleur:		
		diacetate	4-5	
		cotton	4-5	
		nylon	4-5	
		polyester	4-5	
		acrylic	4-5	
		wool	4-5	

Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent document sont considérés comme propriété confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection des données personnelles (Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code de Propriété Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l.

	EN ISO 105-X11	Résistance de la couleur au repassage (110°C) *Changement de couleur:*	sec: 4-5 humide: 4-5	*1-5*
	ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur	Acide / Alcalines	
		Changement de couleur:	4-5 / 4-5	*1-5*
		Prise de couleur:		
		diacetate	4-5 / 4-5	
		cotton	4-5 / 4-5	
		nylon	4-5 / 4-5	
		polyester	4-5 / 4-5	
		acrylic	4-5 / 4-5	
		wool	4-5 / 4-5	
	EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 1400 N trame: 1300 N	
	EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne: 51 N trame: 88 N	
	ISO 12947-2	Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode Martindale	>30000 cycles	
	ASTM D3107-07	Propriétés élastiques des tissus fabriqués avec des fils élastiques: Allongement (4lbf / 30 min.) Récupération de l'allongement	 chaîne: 26% trame: 22% chaîne: 92.7% trame: 91.5%	
	EN 31092	Résistance à la vapeur d'eau R_{et} [m^2 Pa/W]	R_{et} = 5.65 [m^2 Pa/W]	
Inserts anti-abrasion	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	100% nylon	
	EN ISO 12127	Poids par unité de zone	270 g/m^2	
VELTEN	EN ISO 13935-2	Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode d'arrachement (Grab test)	chaîne: 393 N trame: 387 N	≥ 200 N

Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent document sont considérés comme propriété confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection des données personnelles (Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code de Propriété Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l.